

## Lacksystem C2

Lackart:	Wasserbasierter Einschichtlack auf Acryl-Basis
Eigenschaften:	Korrosionsschutzbeschichtung für geringe Korrosionsbelastung (bis C2 M nach DIN EN ISO 12944-2)
Farbton:	RAL 1007 narzissengelb
Anwendungsbereich:	außen: Atmosphären mit geringer Verunreinigung und trockenem Klima. Meistens ländliche Bereiche  innen: Ungeheizte Gebäude, in denen Kondensation auftreten kann, z.B. Lager, Sporthallen, Produktionshallen, Ausstellungshallen, Kellerräume.
Schutzdauer:	(L) Niedrig bis zu 7 Jahren (M) Mittel 7 – 15 Jahre

### **Verarbeitungshinweis**

Trockenschichtdicke:	Einschichtig 100 µm Decklack
Umgebungstemperatur:	mind. + 10 °C , optimal bei 15 bis 20 °C
Rel. Luftfeuchte:	max. 75%
Objekttemperatur:	mind. + 10° C und min. 3° C über dem Taupunkt